

Granulats : Sable 0/4

Client : Contrôle production

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

NF P 11-300 Classification des matériaux

Code

D1

Classe granulaire

0

4


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	f	MB	W	VBS
Etendue e															
V.S.S.+U															
V.S.S.															
V.S.I.															
V.S.I.-U															
Borne moyenne maxi															
Borne moyenne mini															

Partie informative

Résultats de production

du 16/02/24 au 16/02/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	f	MB	W	VBS
Maximum															
Xf+1.25xEcart-types															
Moyenne Xf	7.2	8	13	24	46	74	90	99	100	100	100	7.20	0.70	12.8	0.04
Xf-1.25xEcart-types															
Minimum															
Ecart-type															
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Responsable Laboratoire: DEVEDEUX P